

LOCTITE®

Loctite® 3090

Nagy réskitöltő képességű kétkomponensű ragasztó

A Loctite® 3090 képviseli a legújabb fejlesztésű, kétkomponensű ragasztókat, melyet gyors kötés, nagy szilárdság és jó réskitöltő képesség jellemez.



Loctite® 3090

Nagy réskitöltő képességű kétkomponensű ragasztó



- **Réskitöltő képesség:**
 - 5 mm-ig
- **Gél konzisztenciájú megjelenés:**
 - nincs csepegés
- **Alkalmos függőleges és fej feletti felületeken történő felhasználásra.**
- **Innovatív kétkomponensű technológia:**
 - Az aktivátor teljes mértékben szabályozza a kikeményedés sebességét, a kiadagolt termék egy meghatározott idő alatt térhálósodik, függetlenül a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától, stb.
- **Kiváló ragasztási tulajdonságok igen sokféle anyag felületén:**
 - fémeken,
 - legtöbb műanyagon*, mint PVC, ABS, PC, PBT,
 - gumin,
 - porózus/abszorbens anyagokon, mint pl. fa, papír, kartonpapír, bőr és szövet.
- **Kényelmes felhasználást biztosító kiegészítés ikerkartusban:**
 - pontos és tiszta felvitel a statikus keverőszár segítségével, mely a keverési aránynak megfelelő tökéletes keverést biztosítja.

* Nem alkalmas PE, PP és PTFE ragasztására.

Műszaki adatok

Szín	kikeményedés előtt	átlátszó
	kikeményedés után	átlátszó / kissé homályos
Megjelenés		nagy viszkozitású tixotrop gél
Viszkozitás		gél
Keverési arány (térfogat szerint)		10 : 1
Fazekidő		90 – 180 másodperc
Kézi szilárdság		2 – 4 perc
Teljes szilárdság		24 óra

A kikeményedett anyag jellemzői

Nyírószilárdság, ISO 4587, 24 óra után, 22 °C	Résméret	0,05 mm	0,5 mm	2,0 mm
	Acél (homokfúvott)	22,9 N/mm ²	15,1 N/mm ²	8,2 N/mm ²
	PVC	9,1 N/mm ²	15,1 N/mm	9,5 N/mm ²
	Polikarbonát	14,2 N/mm ²	6,4 N/mm	5,2 N/mm ²
Nagy réskitöltő képesség	5 mm-ig, a ragasztás geometriájának függvényében			
Hőállóság	-20° és +80 °C között (rövid ideig 100 °C)			
Vegyszerállóság	ellenáll az iparban használt szabványos folyadékoknak, kivéve a savakat és lúgokat			

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival.



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák
Általános Ipar
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6.
Tel. (06-1) 372-5677
Fax: (06-1) 372-5678
www.loctite.hu
www.loctitesolutions.com



© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009

IDH sz.